

Teknik Bilgi Sayfası
Ürün No. 2374-2375

Aqua PL-413 Parkettlack

Çift komponentli, yüksek aşınma dayanımlı
su bazlı parke cilası

Kullanım alanları

Aqua PL-413, yoğun trafiğe maruz ahşap zemin kaplamaları, parkeler ve merdivenlerde kullanılabilir. 1:10 oranında Aqua H-480 Haerter sertleştirici karıştırılarak kullanılır.

Özellikler

Aqua PL-413 yüksek efsafli PU ve Akriyat dispersiyonu bazlı bir parke cilasıdır. Mükemmel aşınma ve çizilme dayanımına sahiptir. Kolay uygulanır ve kokusuzdur.

Çalışma Talimatları

Uygulanacak zemin 100-120'lik zımpara ile iyice zımparalanmalıdır. Yağlı veya reçineli ahşaplar önce tinerle yıkanır. Mevcut cilalar zımparalanmalıdır. Ahşabın nem oranı % 8-12'yi geçmemelidir. Aqua PL-413 rulo ile uygulanır. Kolay akışkanlık için gerektiğinde %5'e kadar su eklenebilir. Kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır. **Sertleştirici eklenmesi esnasında aynı anda karıştırılmalıdır.** Geç kalınması durumunda topaklanmalar oluşabilir. 3 kat uygulama tavsiye edilir. Uygulanacak yüzeye Aqua PL-413 doğrudan dökülmemelidir, aksi taktirde lekeler oluşabilir. Günde ikiden fazla kat uygulanmamalıdır. 15°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Ürünün teknik verileri

| | |
|------------------|---|
| Parlaklık: | 2374 PL-413/50, İpeksi parlak 2375 PL-413/30 mat |
| Bağlayıcı madde: | PU / Akriyat dispersiyonu |
| Koku: | kokusuz |
| Ambalaj: | Teneke 5l. , 10l. |
| Renk: | şeffaf |

Uyarılar

Uygulanmış yüzeyler günlük olarak bir paspas veya mop yardımıyla tozdan temizlenmelidir. Haftada bir olmak üzere nemli bir bezle silinmelidir. Silme esnasında suya Aidol Treppen- & Parkettpflege (Art.-Nr. 2393) karıştırılması yüzey korumasını arttıracak ve bakım sağlayacaktır.

Meşe ağacında su bazlı cila kullanımında koyu lekelenmeler oluşabilir.

Sertleştirici eklenmesi esnasında aynı anda matkap ucuyla karıştırılmalıdır.

Tüketim

Her katta yaklaşık 100-120 ml/ m²

Araçlar ve Temizlik

Rulo ve diğer aletler işlem sonrası hemen suyla yıkanmalıdır.

Kuruma

| | |
|----------------------|--------|
| Tozlanma kuruluğu: | 1 saat |
| Tutulabilir kuruluk: | 2 saat |
| İşlenebilir kuruluk: | 4 saat |
| Kemikleşme: | 7 gün |

Bu değerler 20°C ve %65 nem oranında ölçülmüştür.

Sertleştirici girilmesinden sonra karışım ömrü 4 saattir.

Depolama

Kapalı orijinal ambalajında, kuru ve dondan korunmuş en az 6 ay. Kullanım sonrası ambalaj sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik

Emniyet Tedbirleri:

Çocuklardan uzak tutunuz!

Yutma durumunda kişiyi kusturmayla çalışmayınız, ürün etiketi ile derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Geri Dönüşüm

Büyük miktarda atıklar orijinal ambalajında, geçerli yönetmeliklere göre imha edilmelidir. Boş ambalajlar geri dönüşüm sistemlerine verilmelidir.

VOC İçeriği

Bu ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değeri:
(Kat. A/i): 140 g/l (2007)/140 g/l (2010)].
Bu üründe mevcut olan miktar:
110 g/l VOC.

Çevre

Akarsulara, toprağa ve kanalizasyon sistemlerine karıştırılmamalıdır.

WGK 1

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürününüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.

Teknik Bilgi Sayfası / 2374-75-TM-02-07



Remmers Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 (0) 216 463 30 36

Fax: +90(0) 216 463 30 37

www.remmers.com.tr